

ガラスビーズ営業品目

株式会社 村 田 物 産
大阪府交野市向井田1-48-19
TEL/FAX 072-893-1755
携帯電話 090-6607-3581

品 名		記号	化 学 成 分 / 比 率 (参 考 例)										用 途	
ガラスビーズ ※ソーダ石灰ガラス		GB	SiO2 70～73%		Na2O 12～15%		CaO 7～12%		MgO 1～5%		K2O —		金属やプラスチック表面の梨地加工及び艶消し処理	
													金属部品や金型のバリ取り処理及びクリーニングや精密加工	
			モース硬度 5.5		比重 2.4～2.6		メスシリンダー法 2.5		Pd鉛含有量 ＞200mg/kg		Asヒ素含有量 ＞200mg/kg		塗装や鍍金前処理の下地加工	
													表面硬化用(ピーニング加工)	

各種番手(JISR6001) 一般状態	＃	10 20 24 30 36 46 54 60 70 80										当製品の規格は「JIS規格に準拠」したものです。	
		90 100 120 150 180 220 240 280 320 400										各他メーカー品の粒度は、独自規格を採用している為、JIS規格と多少異なる場合があります。	
		※正常な粒子の集合体であって、軽い衝撃を与えても崩れない様な塊が無い事										各他メーカー品との比較表もご用意できます。	

※御要望により、各種サンプル並びに試験成績書(SDS)をご用意させていただきます。また、常時使用数量に応じて在庫確保も可能です。

※当製品のGB＃24～220は常時在庫はございますが、相当な数量並びに＃10～20/＃24～400の番手は受注後約1.5～2カ月程度必要となります。